

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M – 22.00.00. KORPUSY PODPÓR

M – 22.52.00. Podpory stalowe

M – 22.52.03. Naprawa połączeń elementów podpór stalowych poprzez spawanie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą połączeń elementów podpór stalowych poprzez spawanie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z naprawą połączeń spawanych w drugorzędnych elementach podpór stalowych. Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni stali wokół uszkodzonej spoiny,
- przygotowanie krawędzi pęknięcia,
- ułożenie spoin,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.

2.2. Dobór materiałów

2.2.1. Elektrody

Do spawania należy używać elektrod otulonych wg PN-M-69430 [7] i PN-M-69433 [8], dostosowanych do gatunku stali, z jakiej wykonany jest naprawiany element. Zalecane rodzaje elektrod dla najczęściej stosowanych gatunków stali konstrukcyjnej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elektrod w zależności od gatunku stali łączonych elementów

Gatunek stali	Rodzaj elektrody
St3S	EA 1.46, ER 1.46
18G2A	EB 1.50, EB 2,50
10HAV	ES 10HB, EB 1,50

2.2.2. Powłoki malarskie

Do renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach wykonanych napraw należy stosować zestawy powłok malarskich posiadające aktualne aprobaty techniczne IBDiM i spełniających wymagania SST 22.52.01.

2.3. Przechowywanie materiałów

Elektrody powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Materiały malarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w sposób zgodny z zaleceniami producentów.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.

3.2. Wykaz sprzętu do wykonania robót

Przygotowanie powierzchni stali należy wykonać stosując następujący sprzęt:

- piaskownica, śrutownica lub zestaw do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem,
- skrobaki, szczotki stalowe, szlifierki elektryczne, pilniki ręczne.

Otwory na końcach pęknięcia należy wykonać wiertarką ręczną o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym.

Spawanie należy wykonywać spawarkami elektrycznymi.

Inny, drobny sprzęt, potrzebny do wykonania wymienionych robót to:

- młotek dziobak,
- punktak,
- przecinak.

Do nanoszenia powłok malarskich należy stosować pędzle malarskie z naturalnego włosia.

Wykonawca robót powinien dysponować rusztowaniem składanym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

4.2. Inne wymagania dotyczące transportu

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.

5.2. Przygotowanie robót

Naprawę uszkodzonych połączeń poprzez spawanie można wykonywać jedynie dla drugorzędnych elementów podpór stalowych. Specyfikacja nie obejmuje naprawy połączeń spawanych pod wodą.

Przystąpienie do wykonania robót naprawczych musi być poprzedzone analizą przyczyn powstania uszkodzenia i usunięciem tych przyczyn (prace nie objęte niniejszą SST).

Przed przystąpieniem do usuwania pęknięcia Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację uszkodzenia, projekt technologii naprawy i przedmiar robót, które przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Projekt technologii i organizacji robót powinien obejmować:

- metodę spawania, sprzęt i materiały,
- sposób usunięcia uszkodzonej spoiny,
- sposób stabilizacji łączonych elementów,
- rodzaj obróbki spoiny,
- projekt zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscu wykonania prac naprawczych – wg SST 22.51.01.

Projekt powinien również uwzględniać konieczność wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w ruchu na obiekcie lub pod nim.

W ramach prac przygotowawczych należy wykonać niezbędne rusztowania i pomosty robocze.

5.3. Opis wykonania robót

5.3.1. Oczyszczenie podłoża stalowego

Powierzchnię stali wokół pęknięcia należy oczyścić z powłok malarskich i produktów korozji. Oczyszczenie powierzchni stali należy wykonać przez piaskowanie, śrutowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem („lanca wodna”). Właściwie przygotowane podłoże stalowe powinno być czyste, wolne od pyłów, olejów i tłuszczów i innych czynników pogarszających przyczepność.

Stopień oczyszczenia podłoża powinien wynosić minimum P Sa 2 (zalecane P Sa 2½) wg PN-ISO-8501-2 [2].

5.3.2. Naprawa pęknięcia

Na końcach pęknięcia należy wywiercić wiertarką otwory średnicy 2÷5 mm, co zapobiega dalszej propagacji pęknięcia.

Wymiana uszkodzonego fragmentu spoiny polega na jego wycięciu i ponownym zaspawaniu tego miejsca. Operacja wymaga odpowiedniej stabilizacji łączonych elementów.

Spoinę należy układać czterostopniowo: najpierw na jednej połowie pęknięcia, następnie na drugiej, a dopiero potem na jej rozwierconych końcach. Spawanie mogą wykonywać tylko wykwalifikowani spawacze.

5.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w SST 23.52.01. Kolor warstwy nawierzchniowej należy dopasować do kolorystyki otaczających elementów.

5.4. Warunki wykonania robót

Spawanie należy wykonywać przy temperaturze powietrza powyżej 0°C, bez opadów atmosferycznych, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 80 %.

Prace malarskie można wykonywać, jeżeli temperatura powietrza jest nie niższa niż 5°C, a temperatura malowanego elementu jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80 %.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.

6.2. Kontrola materiałów

Kontrola elektrod polega na sprawdzeniu, czy ich rodzaj odpowiada warunkom określonym w projekcie technologicznym naprawy. Należy również sprawdzić, czy elektrody nie są zawilgocone.

Kontrola materiałów do wykonania powłok malarskich polega na przedstawieniu przez Wykonawcę deklaracji zgodności z wymaganiami aprobaty technicznej. Należy także sprawdzić datę przydatności do stosowania, warunki przechowywania i stan opakowań.

6.3. Kontrola wykonanych robót

Kontrola wykonanych robót obejmuje:

- sprawdzenie oczyszczenia powierzchni stali przez porównanie z wzorcami przygotowania powierzchni wg PN-ISO-8501-2 [2],
- sprawdzenie kompletności usunięcia uszkodzonej spoiny i wykonania otworów na końcach pęknięcia,

- wzrokowe sprawdzenie jakości wykonania spoin wg PN-M-69775 [9] – klasa wadliwości złącza nie powinna być wyższa niż W2,
- sprawdzenie jakości powłok malarskich – wg SST 22.52.01.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 cm długości spoiny wykonanej w celu naprawy połączenia.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru robót

L.p.	Numer SST Podstawa wyceny	Nazwa elementu robót	Jednostka	Ilość jednostek
	22.52.03.	Naprawa połączeń elementów podpór stalowych poprzez spawanie	cm	
1.	Cennik IPB	Opracowanie projektu technologii i organizacji robót		
2.	KNR 2 / 1501	Montaż i demontaż rusztowania stacjonarnego	m ²	
3.	KNR 0-25 / 0104÷0119	Czyszczenie powierzchni stali do projektowego stopnia czystości	m ²	
4.	KNR 4-06 / 0101	Wiercenie otworów na końcach pęknięcia	szt.	
5.	KNR 4-06 / 0223	Usunięcie uszkodzonej spoiny	mb	
6.	KNR 4-06 / 0201÷0220	Spawanie łukowe	mb	
7.	KNR 0-25 / 0202	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscu wykonanej naprawy.	m ²	

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie powierzchni stali,
- wykonanie otworów na końcach pęknięcia,
- usunięcie uszkodzonej spoiny,
- wykonanie spoin,
- wykonanie kolejnych warstw powłok malarskich.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały spełnione warunki wg pkt. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzględnia:

- opracowanie projektu technologii i organizacji robót,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- montaż i demontaż rusztowań,
- oczyszczenie powierzchni stali,
- wykonanie otworów na końcach pęknięcia,
- tymczasową stabilizację łączonych elementów,
- usunięcie uszkodzonej spoiny,
- wykonanie spoiny,
- wykonanie kompletnej powłoki antykorozyjnej,
- oczyszczenie placu robót z usunięciem zanieczyszczeń poza pas drogowy,
- wykonanie badań przewidzianych w SST.

10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE

- [1] PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
- [2] PN-ISO-8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.
- [3] PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
- [4] PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
- [5] PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
- [6] PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
- [7] PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.

- [8] PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych o podwyższonej wytrzymałości.
- [9] PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin wewnętrznych.
- [10] „Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych. Rozdział 6.2. Odnowa powłok malarskich. GDDP, Warszawa 1997.
- [11] „Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych. Rozdział 6.5. Usuwanie pęknięć materiału stalowego. GDDP, Warszawa 1995.
- [12] „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”, Dz. U. Nr 63.