

**Badanie zawartości szkodliwych soli: metoda półilościowa, sztabki oznaczeniowe Merck**

Próbka nr	chlorki	azotany	siarczany	stopień zasolenia
Próbka 1	0,25%	0,125%	0,1%	średni
Próbka 2	0,25%	0,125%	0,1%	średni
Próbka 3	0,00%	0,005%	0,1%	niski
Próbka 4	1,00%	0,05%	0,3%	wysoki

Oceny wyników dokonano zgodnie z kryteriami podanymi przez instrukcję WTA odnoszącą się do diagnostyki murów nr 4-5-99/D (tabela 8).

Sole	Stopień zasolenia w % wag.		
chlorki	< 0,2	0,2 – 0,5	> 0,5
azotany	< 0,1	0,1 – 0,3	> 0,3
siarczany	< 0,5	0,5 – 1,5	> 1,5
Ocena	Obciążenie niskie	Obciążenie średnie	Obciążenie wysokie

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z soli.

mgr Janusz Słupski

nazwisko

podpis